

# weber mortier chrono

## MORTIER DE MAÇONNERIE ULTRA-RAPIDE

- + Prêt à gâcher
- + Ultra rapide (5 minutes)
- + Très résistant



5 kg, 25 kg



### DOMAINE D'UTILISATION

- ♦ tous travaux courants de maçonnerie : fixation de gonds de volets, poteaux de clôtures, piquets, portails, fenêtres, recharge de tableaux et appuis, épaufrures, arêtes, ragréages et rebouchages

### LIMITES D'EMPLOI

- ♦ weber mortier chrono doit être utilisé entre 5 °C et 30 °C

### PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- ♦ pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- ♦ les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur [www.quickfds.fr/weber](http://www.quickfds.fr/weber)
- ♦ les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

### CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- ♦ épaisseur d'application : de 1 à 10 cm

### IDENTIFICATION

- ♦ ciments spéciaux : dosage supérieur à 500 kg/m<sup>3</sup> de sable sec
- ♦ sables tamisés : granulométrie 0 à 4 mm

### PERFORMANCES

- ♦ classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+
- ♦ adhérence à l'acier : 8 MPa

Les valeurs sont des résultats d'essais en laboratoire à 20 °C. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre et par la température.

### APPLICATION

1

#### dosage en eau

- ♦ 3,5 l / sac de 25 kg
- ♦ 0,7 l / sac de 5 kg

2

#### préparation

- ♦ verser l'eau sur le produit et mélanger manuellement
- temps de prise : 3 à 5 minutes

### INFOS PRATIQUES

#### Unités de vente :

- ♦ sac de 25 kg (palette 120x80 filmée complète de 49 sacs soit 1225 kg)
- ♦ sac de 5 kg (palette 120x80 filmée complète de 156 sacs soit 780 kg)

**Consommation** : 2 kg de poudre pour 1 litre de volume à remplir  
**Conservation** : 6 mois pour le sac de 25 kg et 1 an pour le sac de 5 kg à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.

N° Indigo 0 820 00 33 00

0,12 € TTC / MN

**weber**  
SAINT-GOBAIN